



Bombastus-Werke AG

Wilsdruffer Straße 170
01705 Freital

Rohstoffspezifikation / Prüfvorschrift

Gelbes Wachs Ph.Eur.

QRS 01000001 / Stand: 15.11.2013

Seite 1 von 1

Artikelbezeichnung: Gelbes Wachs
Prüfvorschrift: Ph.Eur. 6.0/0070

PARAMETER	PRÜFVORSCHRIFT	SOLL
Eigenschaften		
Aussehen	Monographie Ph.Eur. 6.0	gelbe bis hellbraune Stücke oder Platten mit feinkörnigem, mattem aber nicht kristallinen Bruch; bei Handwärme entsteht eine weiche, knetbare Masse
Geruch	Monographie Ph.Eur. 6.0	schwach und charakteristisch nach Honig
Geschmack	Monographie Ph.Eur. 6.0	ohne Geschmack; bleibt nicht an den Zähnen haften
Reinheit		
Tropfpunkt	Ph.Eur. 2.2.17	61 bis 66 °C
Säurezahl	Monographie Ph.Eur. 6.0	17,0 bis 22,0
Esterzahl	Ph.Eur. 2.5.2	70 bis 80
Verseifungszahl	Monographie Ph.Eur. 6.0	87 bis 102
Ceresin, Paraffine und andere Wachse	Monographie Ph.Eur. 6.0	Entsprechend der Beschreibung der Monographie.
Glycerol und andere Polyole (berechnet als Glycerol)	Monographie Ph.Eur. 6.0	höchstens 0,5 % (m/m)